

GUIDA APPLICATIVA

Consigli e tecniche per l'applicazione dei prodotti a marchio EUROKOLL anche nel FAI DA TE.



POSA E SIGILLATURA PIASTRELLE CON VISCOFLEX EK 70

VISCOFLEX EK 70 è un adesivo flessibile ad alte prestazioni costituito da polveri a base di cementi, inerti a granulometria selezionata ed additivi specifici dosati in rapporto costante che rendono il prodotto estremamente flessibile ed adatto ad ogni uso.

Consigliato per la posa di qualsiasi tipo di piastrella ceramica anche di grandi dimensioni è indicato per realizzazioni di rivestimenti interni ed esterni sia a pavimento che a parete.

Può essere impiegato su supporti cementizi, calcestruzzo, ma da il suo massimo valore applicato sopra il massetto cementizio della linea sottofondi Eurokoll **EUROMASS 50**.

Indicato per la posa di facciate esterne, terrazze, piscine impermeabilizzate con **EUROELASTIC** in unione al lattice elasticizzante **EUROLATEX 1000**.



APPLICAZIONE

FASE 1 PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Prima di iniziare la posa del materiale assicurarsi che i sottofondi per l'incollaggio siano privi di grassi, olii o vernici e che i supporti risultino piani, meccanicamente resistenti e privi di parti friabili che possano ostacolare la perfetta presa del prodotto.



FASE 2 PREPARAZIONE DELL'IMPASTO

Miscelare il contenuto del sacco in c.a. 7 Lt. di acqua pulita con apposito agitatore meccanico ottenendo un impasto omogeneo privo di grumi e lasciare riposare per 5/6 minuti. Prima dell'applicazione della colla rimescolare energicamente l'impasto.



GUIDA APPLICATIVA

Consigli e tecniche per l'applicazione dei prodotti a marchio EUROKOLL anche nel FAI DA TE.



POSA E SIGILLATURA PIASTRELLE CON VISCOFLEX EK 70

FASE 3 MESSA IN OPERA

Consigliamo sempre di scegliere la dentatura della spatola adatta alla stesura della colla in relazione al formato da posare per ottenere l'ottimo risultato desiderato. Spatolare la colla **VISCOFLEX EK 70** sul sottofondo e premere la piastrella energicamente al fine di assicurare una perfetta bagnatura; per grandi formati e per il grès porcelanato si consiglia di eseguire la posa sempre con il metodo della doppia spalmatura (supporto-piastrella). Evitare di posare il materiale con condizioni atmosferiche avverse come sole battente, vento secco, temperature elevate in quanto queste riducono considerevolmente la vita utile dell'impasto diminuendo il tempo aperto del prodotto e la possibilità di manovre correttive della posa. Evitare inoltre di stendere un quantitativo eccessivo della colla sul sottofondo ed avere l'accortezza di verificare che l'adesivo non abbia formato una pellicola in superficie che riduce le capacità adesive; in questo caso ripassare la spatola dentata sull'adesivo senza bagnarlo.



FASE 4 FUGATURA DELLE PIASTRELLE

Una volta effettuata la posa delle piastrelle e trascorse 24/36 ore per i pavimenti o 4/8 per i rivestimenti a parete la fugatura delle piastrelle potrà essere effettuata con la linea dei sigillanti per fughe colorati **FUGAPLAST**. Prima di effettuare la fugatura assicurarsi che le zone da riempire siano libere da collante o malta in eccesso. Miscelare il prodotto tramite mescolatore meccanico apposito (24% Acqua-76% Polvere). Stendere il prodotto e farlo penetrare all'interno delle fessure avendo l'accortezza di non lasciare spazi vuoti per mezzo di apposita spatola in gomma. Pulire inizialmente con una spugna bagnata per togliere la parte in eccesso del materiale ed una volta essiccato il prodotto utilizzare il detergente disincrostante **EUROCLEAN** per la pulizia completa delle piastrelle.

