



Rasante a base  
calce-cemento per  
intonaci  
Finitura civile

## CARATTERISTICHE RASOMIX RC 10

**RASOMIX RC 10** è un premiscelato a base di calce-cemento, inerti fini a granulometria selezionata ed additivi specifici, caratterizzato da un forte potere di adesione su intonaci a base cemento tradizionali o premiscelati come l'intonaco **MONOCEM** della linea di prodotti **EUROKOLL**. Non contiene sostanze tossiche o dannose per l'applicazione.

## CAMPI DI UTILIZZO

**RASOMIX RC 10** trova applicazione come rasante su intonaci a base cemento, tradizionali o premiscelati. Il prodotto è idoneo anche per ripristinare intonaci cementizi ammalorati. **RASOMIX RC 10**, con utilizzo di frattazzo di spugna, assume una superficie a finitura civile fine, limitando maggiormente i fenomeni di micro cavillature rispetto alle finiture lisce.

## PREPARAZIONE D'IMPASTO

Miscelare con circa 6 litri di acqua pulita il contenuto di un sacco di **RASOMIX RC10** (25Kg) utilizzando un agitatore a frusta a basso numero di giri o una macchina intonacatrice o una betoniera fino ad ottenere un impasto omogeneo e senza formazione di grumi. Il tempo di miscelazione non deve superare i 3 minuti.

## APPLICAZIONE E MESSA IN OPERA

La superficie da rasare deve essere libera da polvere e sporco. Eventuali tracce di oli, grassi, cere ecc devono essere precedentemente rimosse. Inumidire preventivamente gli intonaci di fondo asciutti. Applicare con spatola metallica avendo cura di distribuire uno strato uniforme di materiale. L'applicazione dovrà essere fatta in due mani nell'arco della giornata lavorativa attendendo un minimo di 30 minuti tra la prima e la seconda mano. In caso di intonaco stagionato applicare **RASOMIX RC 10** su supporto umido o inumidito preventivamente. La finitura avviene con la spatola di plastica con movimenti circolari o con frattazzo di spugna. La superficie finale è idonea per ricevere pitture e rivestimenti.

## CONSUMI

1,5 kg/m<sup>2</sup> per ogni mm di spessore.

## CONFEZIONE

Sacco carta con interposizione di cartene da 25 kg.

**DATI TECNICI (a 23°C e 50% U.R.)**

<b>Consistenza:</b>	<b>Polvere grigia</b>
<b>Acqua impasto:</b>	<b>6 litri ca. per sacco da 25 Kg</b>
<b>Granulometria max:</b>	<b>0,6 mm</b>
<b>Spessore applicabile per mano:</b>	<b>3 mm</b>
<b>Tempo di riposo dell'impasto:</b>	<b>10-15 min</b>
<b>Reazione al fuoco:</b>	<b>Classe "0" incombustibile</b>

Questi valori si riferiscono alle condizioni di laboratorio previste dalle normative vigenti (temperatura 23 ± 2°C e umidità relativa 50 ± 5%): condizioni differenti possono variare anche sensibilmente i risultati finali

**CONSERVAZIONE**

8 mesi nelle confezioni integre al riparo dall'umidità.

**AVVERTENZE**

- I supporti devono essere planari e privi di polveri.
- Umidificare i supporti in caso di intonaci stagionati per ottenere una compenetrazione dei due prodotti.
- RASOMIX RC10** non può essere applicato su intonaci a base gesso.
- Proteggere la rasatura dal gelo o da un'essiccazione rapida, evitare l'applicazione in presenza di forte vento o in pieno sole.
- Non applicare su supporti gelati o in fase di disgelo.
- Applicare **RASOMIX RC10** con temperature comprese tra + 5°C e + 35°C.
- Le pitture devono essere applicate solo dopo la completa stagionatura di **RASOMIX RC10**.

**CLASSIFICAZIONE DI PERICOLO**

Irritante (Secondo Direttiva 99/45/CEE). Prima dell'utilizzo visionare le istruzioni riportate sul sacchetto e le relative "schede di sicurezza". Prodotto conforme al DM 10/05/2004. Contenuto di Cr VI inferiore a 2 p.p.m.

**NOTABENE:**

I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche. Essendo però le condizioni di cantiere estremamente variabili consigliamo l'utilizzatore di verificare con prove pratiche che il prodotto sia idoneo all'utilizzo richiesto e comunque, egli assume ogni responsabilità che possa derivarne dall'uso.

**SINCERT**

ISO 9001:2008

BUREAU VERITAS  
CertificationAZIENDA CERTIFICATA  
ISO 9001:2008**MADE IN ITALY****CONCETTI®**  
Group